


中継用 (3端子付) 埋込型

ASA樹脂



ASA樹脂は、ごくまれに黄変することがありますが、日光 (紫外線) に当てると元に戻ります。

| 品番 | ボックス | プレート | 接続端子 | 重量 kg |
|---------|-------|-------|------|-------|
| QQB3650 | ASA樹脂 | ASA樹脂 | 細口 | 1.6 |
| QQB3670 | 〃 | ステンレス | 〃 | 2.6 |